

weberfloor 4630 industry lit



- Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
- Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
- Plana golv – lättskötta golv
- Mycket hög beständighet mot mekaniska belastningar – lång livslängd
- Kan även användas i utomhusmiljö under tak
- EPD-Verifierad
- Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

OM PRODUKTEN

Weberfloor 4630 Industry Lit är en pumpbar lågalkalisk avjämningsmassa med hög slagåtlighet. Materialet innehåller specialcement, sand, extra hård ballast, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4630 Industry Lit har hög beständighet vid såväl rullande nötning som slipande nötning. Genom att minska vattentillsatsen kan en strävtare yta hos det färdiga golvet erhållas. Under tak kan produkten användas utomhus på exempelvis lastkajer, garage och balkonger. Weberfloor 4630 Industry Lit är färdig för trafikbelastning och behöver normalt in dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller estetiska skäl behöva behandlas med lämplig ytbehandling. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4630 Industry Lit. Weberfloor 4630 Industry Lit är karakteriserad Polymermodifierad CT-C30-F10-AR0,5 enligt EN 13813. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	1,9 kg/m ² /mm (enligt GBR mätmetod)
Rekommenderad skiktjocklek	7-25 mm
Minsta skiktjocklek	7 mm
Maximal skiktjocklek	25 mm
Härdningstid innan gångbelastning	2-4 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning	1 dygn vid 20°C
Härdningstid innan full belastning	7 dygn vid 20°C
Vidhäftningsstyrka 28 dygn	>3,0 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet	>3,0 MPa efter 28 dygn enligt GBR bransch standard
Tryckhållfasthetsklass	C30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygn	Medelvärde 40 MPa enl. EN 13892-2
Böjdraghållfasthetsklass	F10 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygn	Medelvärde 11 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn	< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
Brandklass	A2fl -s1 enl. EN 13501-1 RISE Rapport PX26920rev
Nötningmotstånd	Motståndsförmåga industrihjul Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enl. BCA klass ARO,5 EN 13892-4
Rekommenderad vattenhalt	3,2-3,4 L/20 kg (16-17%)
Flytförmåga	Gamla SS 923519 (ring 50x22 mm) 120-130 mm weber standard metod (ring 68x35 mm) 180-200 mm
Lagring	6 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning	20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm) 1000 kg storsäck, löst Bulk
Certifikat	EPD Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3	0,392 kg CO ₂ e/kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Weberfloor 4630 Industry Lit är avsedd för industrigolv med tung intensiv trafik. Under tak kan materialet användas på exempelvis lastkajer, garage och balkonger. På golv där mycket höga krav på ytjämnhet och planhet ställs rekommenderas weberfloor 4610 Industry Top. Skiktjocklek 7-25 mm. Angiven minsta skiktjocklek 7 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skiktjocklek om 10-15 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

UNDERLAG

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C

BRA ATT VETA

För att minska risken för sprickbildning pga rörelser i väggar och genomföringar bör dessa förses med en mjuk kantlist, weberfloor 4960, alternativt weberfloor Kantlist med tejp. Kantlisten skärs av jäms med den färdiga golvytan och fylls med en elastisk mjukfog.

Vid entreer bör man om det är praktiskt möjligt, ha avtorkningsmattor för grovsmuts och textilmattor som suger upp fukt för att hålla golven fräschare och spara in på städning och underhåll.

Utrustning och verktyg kan spolas rena direkt efter användning. Hårdnat material måste avlägsnas mekansikt.

FÖRBEREDELSE

Vid förberedelser och läggning av weberfloor 4630 Industry Lit ska entreprenören genomföra Webers egenkontroll för industrigolv.

För bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå för färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande görs en avvägning av golvet. För att uppnå föreskrivna golvtoleranser bör underlaget avseende "storbuktighet" (vanligen mätlängd 2m) och lutning uppfylla föreskrivna golvtoleranser för färdig yta.

Säckat material bör före läggningstillfället förvaras i rumstempererat utrymme. Starkt nedkyllt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa sig under blandningen. Vid låg temperatur < +10°C eller hög luftfuktighet i lokalen >70 % RF under härdningsskedet kan ljusa utfällningar uppkomma på den härdade ytan. För hög temperatur i materialet förändrar massans flytegenskaper, t ex för tidig gelning. Därför skall temperatur och RF-mätning utföras innan läggning påbörjas.

Ythållfastheten på underlaget ska vara minst 1,5MPa. Svaga och eftergivliga underlag, typ asfaltgolv, måste avlägsnas. Nygjuten betong ska ha en temperatur om 20 °C under 28 dygn innan avjämning sker. Krymprörelser i nygjuten betong bör ha avstannat då genomgående sprickbilning annars kan uppstå. Rörelsefogar ska anordnas genom hela avjämningskiktet och får ej överspacklas. Avjämningskiktet överbrygger inte rörelser i underlaget vid exempelvis krympfogar eller andra rörelsefogar. Underlag med svackor och större ojämnheter ska rätas upp med ett basskikt, weberfloor 4600 Industry Base eller

weberfloor 4602 Industry Base-Extra vid hårt belastade golv.

Om det finns risk för rörelser i underlaget ska underlaget förstärkas med ett stålarmningsnät, t.ex. stångdiameter 5 mm och maskvidd 150 mm. Stålarmningen bultas fast i underlaget och gjuts in i basmassan.

Underlaget ska vid läggning uppvisa en torr yta samt ha en temperatur som överstiger +10°C. RF i luft bör vara < 70% för att uttorkning ska medges.

FÖRBEHANDLING

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas alltid med weberfloor 4716. Primningen utförs i två omgångar där primern borstas in i underlaget. Undvik pölbildning. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3 (på nylagda basskikt, 1:10 respektive 1:3). Primern skall ha torkat före utläggning av weberfloor 4630 Industry Lit. Underlagets temperatur ska vid läggningstillfället överstiga +10°C. Ytan på underlaget skall vara torr och luftfuktigheten i lokalen skall medge god uttorkning, då det annars föreligger risk för blåsbildning i weberfloor 4630 Industry Lit. Tar det mer än 3-4 timmar för primern att torka indikerar detta att uttorkningsförhållandena är för dåliga, alternativt att underlaget inte förmår absorbera primern.

BLANDNING

Temperaturen i arbetslokalen bör vara mellan +10 och +25°C och underlagets temperatur ska överstiga +10°C. Weberfloor 4630 Industry Lit blandas med 3,2-3,4 liter rent vatten per 20 kg säck (16-17%). Vid blandning ska alltid vattenhalten i massan kontrolleras genom provning av flytförmågan. Vid rätt vattenhalt ska flytförmågan ligga i intervallet 180-200 mm (Weberstandard ring 35x68 mm). Vid flytprovet ska också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation. Tillsätt aldrig mer vatten än nödvändigt för att få ett färdigt resultat. Weberfloor 4630 är något mer trögpumpad än vanlig golvavjämning. Vid pumpning med pumpbil ska mottrycket vara 25-30 bar. Lämplig slanglängd är 40 meter slang med 38 mm innerdiameter, alternativt 60 meter slang med 20 mter slang med 50 mm innerdiameter närmast pumpbilen och ytterligare 40 meter slang med 38 mm innerdiameter. Vid behov av långa slanglängder kan ytterligare 20 meter slang med 50 mm innerdiamter kopplas på närmast pumpbilen.

ANVÄNDNING

Den färdigblandade massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn belägg-

ning. Produkten är mer trögflytande än en konventionell avjämningsmassa. Därför rekommenderas en snabbare slangföring och kortare våder.

Under läggningen slätas ytan lätt med en tandspackel. Vådlängden avpassas till blandarpumpens flödeskapacitet och beläggningstjocklek. Vådlängden bör normalt inte överstiga fem till åtta meter utan särskilda avgränsare. Som avgränsare används lämpligen Weber avstängarlist. Snörslå alltid en rät linje vid klistring av avstängarlisten. Var noggrann med att förse brunnar med erforderlig tätning före avjämningsarbetets påbörjande, detta för att undvika igensättning av avloppsledningar. Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar. Efterjusteringar efter det att massan har härdat kräver avancerad sliputrustning. Temperaturen i arbetslokalen bör vara +10-25°C under läggning samt härdning. Sörj för god ventilation och undvik drag och direkt solljus.

EFTERBEHANDLING

För att minska materialets absorption av smuts och föroreningar samt underlätta städning kan en ytbehandling göras genom påföring av Weber vattenstopp/ytförstärkare. Ytbehandlingen påförs tidigast efter 1 dygn beroende på uttorkningsklimat.

Påföring görs 2 ggr med korthårig mopp i tunt skikt utspädd 1:1 med rent vatten.

Närmare beskrivning av ytbehandlingsmetoder och skötselinstruktioner finns i Weber Navigator golv, alternativt kan de erhållas genom kontakt med Weber.

OBSERVERA

Undvik att utsätta golvytan för drag och solljus under och 1-3 dagar efter läggning.

Då produkten är ett cementbaserat material kan fina, knappt synbara sprickor inte uteslutas. Dessa sprickor sprickor påverkar emellertid inte golvet funktion. Färgskiftningar kan uppstå på en härdade ytan beroende på rådande klimatförhållanden vid läggningstillfället samt att produkten är uppbyggd av mineraliska bindemedel. Det härdade materialet är vattenskadestabil. Vid genomfuktning till vattenmättnad sjunker hållfastheten under normalvärde. Vid uttorkning återtar materialet full hållfasthet.

Vid användning av produkten i utomhusmiljö på exempelvis lastkajer ska golvytan vara täckt med ett tak. Produkten måste då härda minst 28 dygn innan den kan utsättas för temperatur under noll grader.

MILJÖINFORMATION

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Härdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200819849	weberfloor 4630 industry lit, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479735375
5200679353	weberfloor 4630 industry lit, 1000 kg storsäck	1000 kg	BAG		7391479720135
5200629167	weberfloor 4630 industry lit, bulk	1 kg	BAG	1	7391479720128