

FJÖLGRUNNUR



Gerð: FJÖLGRUNNUR er hraðþornandi, alkýðbundinn ryðvarnargrunnur.

Notkunarsvið: FJÖLGRUNNUR er alhliða, hraðþornandi grunnmálning til notkunar á nýtt alúsínk, ál og sínkhúðað (galvaniserað) járn.

Eiginleikar: FJÖLGRUNNUR er hraðþornandi alkýðbundin grunnmálning sem inniheldur virk ryðvarnarefni. FJÖLGRUNNUR myndar matta filmu sem hentar vel að mála yfir með flestum gerðum af alkýð-og akrýlmálningu.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Stofnar:	Nei
Litir:	Grár, rauður
Gljástig:	Matt
Efnisnotkun:	8-10 fermetrar á lítra
Pakkningar:	1, 4 og 20 lítrar
Áhöld:	Rúlla, pensill eða háþrýstisprauta.
Þurrktími:	Snertípurtt eftir um 30 mínútur við 20°C. Yfirmálun inna 2 klst. með málningu sem inniheldur sterka þynna eins og xýlen. Eftir 2 klst. með málningu sem inniheldur terpentínu. Eftir 24 klst. með vatnsþynntri málningu.
Eðlismassi:	Um 1,3 g/ml
Þurrefni:	Um 60%
Geymsla:	Geymið í lokuðum umbúðum dimmum og svölum stað.
VOC:	Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/i 500 g/l. Varan inniheldur að hámarki 500 g/l

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund.
Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa,
þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

VERKLÝSING

Notkunar aðstæður:	Flöturinn skal vera þurr, yfir 5°C og loftraki skal vera undi 80%. Frestið notkun ef búast má við rigningu eða ef aðstæður eru óhentugar fyrir notkun. Forðist að vinna í beinu sólarljósi.
Undirbúningur:	Flöturinn sem mála á skal vera þurr og laus við ryk, olíu, feiti og önnur óhreinindi. Ryð skal hreinsa vandlega af fletinum t.d. með hreinsiskífum, vírbursta eða sandblæstri. Við endurmálun er mikilvægt að fjarlægja alla gamla lausa málningu.
Efnismeðferð:	Hræra skal vel upp í dósinni fyrir notkun. Mála má með pensli, rúllu eða sprautu.
Þynnir:	FJÖLPYNNIR
Hreinsun áhalda:	Með FJÖLPYNNI strax eftir notkun. Skafið málningu af áhöldum fyrir hreinsun.
Athugið:	Notist aðeins við vel loftræstar aðstæður. Skilið tómum umbúðum á næstu endurvinnslustöð.